



Nos produits de revêtement sont constitués de fibres cellulosiques entrelacées et fusionnées par la chaleur, la pression et d'une émulsion de qualité supérieure.

Ce produit se conforme aux exigences CAN / ULC-706-09 et ASTM C208.

La densité de ce matériel a été établie afin d'obtenir une combinaison optimale de force et de valeur d'isolation thermique.

Nos usines rencontrent les normes environnementales les plus strictes du gouvernement et participent à l'obtention de crédits ou de points lors de construction de bâtiments verts.

Panneau de fibres de bois

Produit N°

974

Propriétés	Limites normalisées	Valeur nominale
Densité	—	14,5 lb / pi ³ 232 kg / m ³
Charge de rupture transversale	Min 48N Min 10,8 lbf	48N 10,8 lbf
Résistance à la traction perpendiculaire à la surface	Min 24 KPa Min 3,48 psi	24 KPa 3,48 psi
Résistance à la traction parallèle à la surface	Min 1000 KPa Min 145 psi	1000 KPa 145 psi
Absorption d'eau	Max 7 %	7 %
Dilatation linéaire	Max 0,5 %	0,5 %
Résistance à la compression (10 % de déformation)	Min 100 KPa Min 14,5 psi	276 KPa 40 psi
Facteur « R » / pouce (1")	Min 0,41 [(m ² • K)/w]	3,10
CAN / ULC S706-09		
Dimension	4' X 8' (1.22 m x 2.44 m)	
Épaisseur	7/16" (11 mm)	

L'information sur cette fiche technique est basée sur des données considérées véridiques et précises, tirées d'essais en laboratoire des mesures de production. Cette fiche est offerte à l'utilisateur seulement à titre informatif pour considération, recherche et vérification. Rien du contenu ci-dessus ne représente une garantie pour laquelle le fabricant peut être tenu légalement responsable. Le fabricant n'assume pas la responsabilité d'interprétation ou déduction que toute personne pourrait formuler.